

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-116548
(P2002-116548A)

(43) 公開日 平成14年4月19日 (2002. 4. 19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 3 F 7/09	5 0 1	G 0 3 F 7/09	5 0 1 2 H 0 2 5
B 4 1 N 1/08		B 4 1 N 1/08	2 H 0 9 6
		3/03	2 H 1 1 4
G 0 3 F 7/00	5 0 3	G 0 3 F 7/00	5 0 3
7/004	5 0 5	7/004	5 0 5
審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 32 頁)			

(21) 出願番号 特願2000-309358 (P2000-309358)

(22) 出願日 平成12年10月10日 (2000. 10. 10)

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社
神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 富田 忠文

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
真フイルム株式会社内

(74) 代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 平版印刷版用原版

(57) 【要約】

【課題】 感度、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能を良化できる平版印刷版用原版を提供する。

【解決手段】 電解粗面化処理後に、平均電流密度 $1 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ の電流を用い硫酸濃度 $300 \sim 500 \text{ g/l}$ の電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電解粗面化処理後に、平均電流密度 $1 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ の電流を用い硫酸濃度 $300 \sim 500 \text{ g/l}$ の電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする平版印刷版用原版。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、平版印刷版用原版に関し、特にデジタル信号に基づいた走査露光による製版が可能であり、且つ、感度、汚れ性および耐刷性能を維持しながら残色現象や残膜現象が起こり難い平版印刷版用原版に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、近赤外～赤外線領域による露光で画像形成が可能で、特に該領域に発光領域を有するレーザーを用いて光照射の際に発生する発熱を利用して、画像を記録することによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版が可能で、いわゆるヒートモード型 CTP 用平版印刷版用原版が注目されている。このヒートモード型 CTP 用平版印刷版用原版の一般的な構成としては、支持体上に光熱変換剤等を含有するヒートモード型の画像形成層を有するものである。

【0003】 また、平版印刷版用原版の分野において、支持体として金属製のものをを用いる事が広く行われている。中でも、アルミニウムは酸性溶液中で陽極にして直流電気を流すことで、酸化皮膜を生成する事が知られており、一般にアルマイト処理として知られている処理が可能で、軽量、安価という様々の利点がある。アルミニウム表面にアルマイト処理を行うと、アルミナ酸化皮膜は金属アルミニウムに比べ、耐酸性や硬度が高い上に、皮膜構造にポアと呼ばれる細孔が規則的に多数生成し、BET 法（気体吸着法）による表面積が大幅に上がるので、親水性の向上、塗膜を形成する際の密着力の向上等の利点がある事が知られている。また、画像形成層として光熱変換剤等を含有するヒートモード型のものをを用いる場合には、支持体として熱伝導度が高い金属を用いると十分な感度が得られないが、陽極酸化皮膜のポア密度が高くなるほど陽極酸化皮膜中に占める細孔の体積割合（空隙率）が増加する為、陽極酸化皮膜が有する断熱性が向上する。したがって、従来はポア構造を有効に活かす為、ポア密度が高くなる様な低い電流密度で処理をおこなっていた。通常は平均電流密度 $1 \sim 7 \text{ A/dm}^2$ 、電解液濃度 $50 \sim 200 \text{ g/l}$ で処理をおこなうのが通例である。

【0004】 また、陽極酸化処理だけでは、汚れ性能や耐刷性能等の全ての印刷性能を向上させる事は不可能なので、金属基板表面に機械的粗面化処理、化学的溶解処理 i、電解粗面化処理、化学的溶解処理 ii、親水化処理を施す事がおこなわれている。その後、ヒートモード型

の画像形成層塗布液を塗布、乾燥させ、必要な大きさに裁断して平版印刷版用原版を得る。このような従来の金属表面処理方法で作成した印刷版用原版では、露光、必要に応じて現像後、画像形成層が無くなった部分の色は光沢の無い灰色をしており、画像形成層中のレーザー光線吸収用の着色染料と鮮明なコントラストができるので、露光現像が適切に行われたかどうかの確認作業、画像のちょっとした汚れなどの、その場での手による修正作業、印刷の際の適切なインキ配分の大まかな条件出し作業等に役立っており、顧客ニーズの高い、重要な要素である。ところが、従来の低い電流密度で陽極酸化処理された平版印刷版用原版は、ポア密度が高いため、露光、必要に応じて現像後、画像形成層中のレーザー光線吸収用の着色染料がポア内部に残存する残色現象や、画像形成層中のバインダーがポア内部に残存する残膜現象が発生し易い問題があった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記従来の技術の欠点を克服し、感度、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能を良化できる平版印刷版用原版を提供しようとするものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、鋭意努力の結果、金属支持体上に電解粗面化処理、平均電流密度 $1 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ の電流を用い硫酸濃度 $300 \sim 500 \text{ g/l}$ の電解液中で陽極酸化処理、封孔処理、並びに、ヒートモード型の画像形成層の形成をこの順番に行う事で、感度が高く、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能が良化する事を見出した。即ち、本発明は、電解粗面化処理後に、平均電流密度 $1 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ の電流を用い硫酸濃度 $300 \sim 500 \text{ g/l}$ の電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする平版印刷版用原版である。

【0007】 平版印刷版用原版の支持体表面を電子顕微鏡にて形態観察をすると、電解粗面化処理では、直径 $1 \mu\text{m} \sim 2 \mu\text{m}$ 、深さ $1 \mu\text{m}$ 程度の凹部が金属表面全面に渡って均一に生成している。その後、続いて行なう陽極酸化処理の際には、酸化皮膜中に、一般にポアと呼ばれる直径 $10 \text{ nm} \sim 50 \text{ nm}$ の細孔が間隔を開けて、ほぼ規則的に形成される。従って、ポアとポアの間隔が狭いほど密度が高い事になる。ポア密度は、陽極酸化の際に流す電流密度が低いとポア密度が高く、電流密度が高いとポア密度が低い。このポア密度は、BET 法による気体吸着比表面積と相関があり、密度が高い程、比表面積が高くなる。また、ポア密度が高くなるほど陽極酸化皮膜中に占める細孔の体積割合（空隙率）が増加する為、陽極酸化皮膜が有する断熱性が向上し、レーザー照射によって発生した熱等が金属支持体に逃げることなく、結

果的に画像形成層中で有効に作用するので高感度になる。

【0008】しかしながら、比表面積が高いと画像形成層や画像形成層中に含まれるレーザー光線吸収用の着色染料を吸着して残色、残膜の原因となる。従って、残色を減らす方法として、熱水封孔処理等の封孔処理を行う事で、陽極酸化皮膜表面が被覆され比表面積が低下し、同時にポア内部に画像形成層が入り込まなくなる為、残色性能が良化する。しかし、封孔処理を行って陽極酸化皮膜表面を被覆すると、ポア密度が減り、画像形成層がポア内部に入り込むくい打ち効果が減少し、画像形成層の密着力が低下する。従って、本発明の平版印刷版用原版では、画像形成層の密着力の低下を補う為、電解粗面化処理を必須とする。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の平版印刷版用原版について、さらに詳細に説明する。

〔金属支持体〕本発明の平版印刷版用原版に用いられる金属支持体としては、少なくとも電解粗面化処理され、且つ平均電流密度 $1 \sim 30 \text{ A/dm}^2$ の電流を用い硫酸濃度 $300 \sim 500 \text{ g/l}$ の電解液中で陽極酸化処理されたものであれば特に限定されず、各種金属を用いることができる。中でもアルミニウム、銅、ステンレス、メッキ鋼板等を用いるのが好適である。最も好ましくは、防錆性に優れ、リサイクル性が高く、比重が軽いためで取扱性に優れ、安価なアルミニウムが好適である。この目的に供されるアルミニウム材質としては、JIS1050材、JIS1100材、JIS1070材、Al-Mn系合金、Al-Mn-Mg系合金、Al-Zr系合金、Al-Mg-Si系合金等が使用されている。

【0010】JIS1050材に関しては、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特開昭59-153861号、特開昭61-51395号、特開昭62-146694号、特開昭60-215725号、特開昭60-215726号、特開昭60-215727号、特開昭60-216728号、特開昭61-272367号、特開昭58-11759号、特開昭58-42493号、特開昭58-221254号、特開昭62-148295号、特開平4-254545号、特開平4-165041号、特公平3-68939号、特開平3-234594号、特公平1-47545号及び特開昭62-140894号各公報。また、特公平1-35910号公報、特公昭55-28874号公報等に開示された技術も知られている。

【0011】JIS1070材に関しては、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特開平7-81264号、特開平7-30513号、特開平8-49034号、特開平8-73974号、特開平8-108659号及び特開平8-92679号各公報。Al-Mg系合金に関しては、本発明者等

によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特公昭62-5080号、特公昭63-60823号、特公平3-61753号、特開昭60-203496号、特開昭60-203497号、特公平3-11635号、特開昭61-274993号、特開昭62-23794号、特開昭63-47347号、特開昭63-47348号、特開昭63-47349号、特開昭64-1293号、特開昭63-135294号、特開昭63-87288号、特公平4-73392号、特公平7-100844号、特開昭62-149856号、特公平4-73394号、特開昭62-181191号、特公平5-76530号、特開昭63-30294号及び特公平6-37116号各公報。また、特開平2-215599号、特開昭61-201747号各公報等にも開示されている。

【0012】Al-Mn系合金に関しては、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特開昭60-230951号、特開平1-306288号及び特開平2-293189号各公報。また、特公昭54-42284号、特公平4-19290号、特公平4-19291号、特公平4-19292号、特開昭61-35995号、特開昭64-51992号、特開平4-226394号各公報、米国特許5,009,722号及び同5,028,276号各明細書等にも開示されている。Al-Mn-Mg系合金に関しては、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特開昭62-86143号及び特開平3-222796号各公報。また、特公昭63-60824号、特開昭60-63346号、特開昭60-63347号、特開平1-293350号各公報、欧州特許223737号、米国特許4,818,300号、英国特許1,222,777号各明細書等にも開示されている。

【0013】Al-Zr系合金に関しては、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公報に開示されている。特公昭63-15978号及び特開昭61-51395号各公報。また、特開昭63-143234号、特開昭63-143235号各公報等にも開示されている。Al-Mg-Si系合金に関しては、英国特許1,421,710号明細書等に開示されている。

【0014】平版印刷版用支持体に用いるアルミニウム又はアルミニウム合金板を得るには、一般に、先ず前記したような含有成分及び合金成分割合のアルミニウム合金溶湯を常法に従い清浄化処理を施し、鑄造する。清浄化処理には、溶湯中の水素などの不要なガスを除去するために、フラックス処理、アルゴンガス、塩素ガス等を用いた脱ガス処理、セラミックチューブフィルタ、セラミックフォームフィルタ等のいわゆるリジッドメディアフィルタや、アルミナフレック、アルミナボール等を濾材とするフィルタや、グラスクロスフィルタ等を用いた

願人は、特開平6-218495号、特開平7-39906号、特開平7-124609号各公報等に開示している。

【0020】合金成分分布に関して：平版印刷版用支持体として、化学的な表面処理、電気化学的な表面処理を行う場合、アルミニウム板の表面の合金成分の不均一な分布に起因する面質不良が発生する場合があります、表面の合金成分分布はあまり不均一でないことが好ましい。これらに関して、本出願人は、特開平6-48058号、特開平5-301478号、特開平7-132689号各公報等に開示している。

金属間化合物に関して：平版印刷版用支持体として、化学的な表面処理、電気化学的な表面処理を行う場合、金属間化合物のサイズや密度の影響を受けることがある。これらに関して、本出願人は、特開平7-138687号、特開平4-254545号各公報に開示している。

【0021】アルミニウムの荷姿としては、例えば鉄製パレットにハードボードとフェルトを敷き、製品両端にダンボールドーナツ板を当て、ポリチューブで全体を包み、コイル内径部に木製ドーナツを挿入し、コイル外周部にフェルトを当て、帯鉄で絞め、その外周部に表示を行う。また、包装材としては、ポリエチレンフィルム、緩衝材としては、ニードルフェルト、ハードボードが用いられる。この他にいろいろな形態があるが、安定して、キズも付かず運送等が可能な事が重要である。

【0022】このようなアルミニウム板に以下の様な表面処理を行う。この前処理は、代表的には、トリクレン等の溶剤や界面活性剤を用いてのアルミニウム板表面の圧延油の除去や、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等のアルカリエッチング剤を用いての清浄なアルミニウム板表面の露出である。具体的には、溶剤脱脂方法としては、ガソリン、ケロシン、ベンジン、ソルベントナフサ、ノルマルヘキサン等の石油系溶剤を用いる方法、トリクロルエチレン、メチレンクロライド、パークロルエチレン、1, 1, 1-トリクロルエタン等の塩素系溶剤を用いる方法がある。アルカリ脱脂方法としては、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム等のソーダ塩の水溶液を用いる方法、オルトケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、二号ケイ酸ナトリウム、三号ケイ酸ナトリウム等のケイ酸塩の水溶液を用いる方法、第一磷酸ナトリウム、第三磷酸ナトリウム、第二磷酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム等の磷酸塩水溶液を用いる方法等がある。アルカリ脱脂方法を用いる場合、処理時間、処理温度によって、アルミニウム表面が溶解する可能性があり得るので、脱脂処理については、溶解現象が伴わないようにする必要がある。界面活性剤による脱脂処理としては、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤、及び両性界面活性剤の水溶液が用いられ、各種の市

販品等を用いることが出来る。脱脂方法としては、浸漬法、吹き付け法、液を布等に含ませて擦る方法等を用いることが出来る。また、浸漬や吹き付け法には、超音波を用いてもよい。上記脱脂処理に関して、例えば特開平2-26793号公報を参照することができる。

【0023】〔電解粗面化処理〕本発明における電解粗面化処理は、特に限定されないが、特開平11-84675号公報に記載のような、陰極電解処理の前後に酸性溶液中での交番波形電流による第1及び第2の電解処理を行うことが好ましい。陰極電解処理により、アルミニウム板の表面にスマットが生成するとともに、水素ガスが発生してより均一な電解粗面化が可能となる。まず、酸性溶液中での交番波形電流による第1及び第2の電解粗面化処理について説明する。尚、この電解粗面化処理は、第1の処理と第2の処理とが同一条件であっても、また好ましい処理条件の範囲においてそれぞれ異なってもよい。

【0024】アルミニウム支持体に電解粗面化処理を第1及び第2の電解粗面化処理によって行う工程の一例を示す。アルミニウム支持体を電解粗面化処理する装置としては、アルミニウム支持体の表面を電解粗面化する第1表面側粗面化処理装置、アルミニウム支持体の表面を電解粗面化する第2表面側粗面化処理装置、アルミニウム支持体の裏側面を電解粗面化する裏面側粗面化処理装置からなる。これらの表面側粗面化処理装置及び裏面側粗面化処理装置は、それぞれ、電解槽に交流電源を介して接続された一対の円弧状の主電極が配設されるとともに、主電極の上方に回転自在なドラムロールが配置されている。そして、主電極とドラムロールの間には電解液が充填されている。また、第1表面側粗面化処理装置、第2表面側粗面化処理装置及び裏面側粗面化処理装置の間には、パスロールが配置され、アルミニウム支持体の走行路を形成している。また、第2表面側粗面化処理装置と裏面側粗面化処理装置の間の走行路は、裏面側粗面化処理装置においては表面がドラムロールに接し、裏面が電解液に漬かるように、アルミニウム支持体を反転させる反転走行路となっている。そして、この反転走行路に、電解液アルミニウム支持体に散布するスプレーが複数設けられている。

【0025】以上のような装置でアルミニウム支持体を製造するには、各粗面化処理装置の主電極に通電するとともにアルミニウム支持体を走行させる。すると、アルミニウム支持体は、その表面側が第1表面側粗面化処理装置及び第2表面側粗面化処理装置で連続して粗面化される。表面側が粗面化処理されたアルミニウム支持体は、反転走行路を通して、表面側が裏面側粗面化処理装置のドラムロールに接し、かつ裏面側が電解液に浸されるように、反転された状態で裏面側粗面化処理装置に送られる。そして、この反転走行路を走行中に、スプレーから電解液を散布してアルミニウム支持体を常に濡れた

状態にする。

【0026】この電解粗面化処理は、例えば特公昭48-28123号公報、英国特許896563号明細書に記載されている電気化学的グレイン法に従うことができる。この電解グレイニングは正弦波形の交流電流を用いるものであるが、特開昭52-58602号公報に記載されているような特殊な波形を用いて行ってもよい。また、特開平3-79799号公報に記載の波形を用いることもできる。また、特開昭55-158298、特開昭56-28898、特開昭52-58602、特開昭52-152302、特開昭54-85802、特開昭60-190392、特開昭58-120531、特開昭63-176187各号公報、特開平1-5889、特開平1-280590、特開平1-118489、特開平1-148592、特開平1-178496、特開平1-188315、特開平1-154797、特開平2-235794、特開平3-260100、特開平3-253600、特開平4-72079、特開平4-72098、特開平3-267400、特開平1-141094各号公報に記載の方法も適用できる。また周波数としては、前述の他に、電解コンデンサーにて提案されているものも使用できる。例えば、米国特許4276129、同4676879号明細書等である。

【0027】電解液である酸性溶液としては、硝酸、塩酸等の他、米国特許4671859、同466576、同4661219、同4618405、同462628、同4600482、同4566960、同4566958、同4566959、同4416972、同4374710、同4336113、同4184932各号明細書等の電解液も使用できる。酸性溶液の濃度は0.5~2.5重量%が好ましいが、上記のスマット除去処理での使用を考慮すると、0.7~2.0重量%が特に好ましい。また、液温は20~80℃、特に30~60℃が好ましい。

【0028】電解槽、電源としては、色々提案されているが、米国特許4203637号明細書、特開昭56-123400、特開昭57-59770、特開昭53-12738、特開昭53-32821、特開昭53-32822、特開昭53-32823、特開昭55-122896、特開昭55-132884、特開昭62-127500、特開平1-52100、特開平1-52098、特開昭60-67700、特開平1-230800、特開平3-257199各号公報等に記載のものがある。また、上述した特許以外にも、色々提案されている。例えば、特開昭52-58602、特開昭52-152302、特開昭53-12738、特開昭53-12739、特開昭53-32821、特開昭53-32822、特開昭53-32833、特開昭53-32824、特開昭53-32825、特開昭54-85802、特開昭55-122896、特開昭55-1328

84、特公昭48-28123、特公昭51-7081、特開昭52-133838、特開昭52-133840、特開昭52-133844、特開昭52-133845、特開昭53-149135、特開昭54-146234各号公報に記載のもの等もちろん適用できる。

【0029】この電解処理は、陽極電気量30~400C/dm²、好ましくは50~200C/dm²で行われる。陽極電気量が30C/dm²未満では、均一なピットが生成されず、一方400C/dm²を越えるとピットが大きくなりすぎる。

【0030】上記第1及び第2の電解粗面化処理の間に、アルミニウム板は陰極電解処理が施される。この陰極電解処理により、アルミニウム板表面にスマットが生成するとともに、水素ガスが発生してより均一な電解粗面化が可能となる。この陰極電解処理は、酸性溶液中で陰極電気量3~80C/dm²、好ましくは5~30C/dm²で行われる。陰極電気量が3C/dm²未満では、スマット付着量が不足し、一方80C/dm²を越えると、スマット付着量が過剰となり好ましくない。また、電解液は上記第1及び第2の電解粗面化処理で使用する溶液と同一でも異なってもよい。

【0031】本発明の平版印刷版用原版の金属支持体は、上記電解粗面化処理の他に、必要に応じて特開平11-84675号公報で開示されている機械的粗面化処理、化学的溶解処理i、化学的溶解処理iiを行うことが望ましい。その場合、機械的粗面化処理、化学的溶解処理i、電解粗面化処理、化学的溶解処理iiの順で行うことが望ましい。

【0032】〔機械的粗面化処理〕この機械的粗面化には転写、ブラシ、液体ホーニング等の方法があり、生産性等を考慮して併用することもできる。凹凸面をアルミニウム板に圧接する転写方法としては、種々の方法を使用することが出来る。即ち、前述の特開昭55-74898号、特開昭60-36195号、特開昭60-203496号各公報の他、転写を数回行うことを特徴とした特願平4-175945号明細書、表面が弾性であることを特徴とした特開平6-24168号公報も適用可能である。また、放電加工・ショットブラスト・レーザー・プラズマエッチングなどを用いて、微細な凹凸を食刻したロールを用いて繰り返し転写を行うことや、微細粒子を塗布した凹凸のある面を、アルミニウム板に接面させ、その上より複数回繰返し圧力を加え、アルミニウム板に微細粒子の平均直径に相当する凹凸パターンを複数回繰返し転写させても良い。転写ロールへ微細な凹凸を付与する方法としては、特開平3-8635号、特開平3-66404号、特開昭63-65017号各公報などが公知となっている。また、ロール表面にダイス、バイトまたはレーザーなどを使って2方向から微細な溝を切り、表面に角形の凹凸をつけてもよい。このロ

ール表面は、公知のエッチング処理などをおこなって、形成した角形の凹凸が丸みを帯びるような処理をおこなってもよい。表面の硬度を上げるために焼き入れ、ハードクロムメッキなどを行なってもよいことは勿論である。

【0033】ブラシを用いた機械的粗面化処理工程の一例を示すと、走行させたアルミニウム板上に、研磨スラリを均一に散布して、ブラシロールを該表面上で回転させて機械的粗面化処理を行う。研磨スラリの散布とブラシロールによる粗面化処理を2か所以上で行うことができる。ブラシを用いる場合、曲げ弾性率が10,000~40,000 kg/cm²、好ましくは15,000~35,000 kg/cm²で、かつ毛腰の強さが500 g以下、好ましくは400 g以下であるブラシ毛を用いて、更に粒径20~80 μm、好ましくは30~60 μmの研磨材を用いることが好ましい。ブラシの材質は、上記の機械的強度を備えるものが好ましく、上記機械的強度以外でも使用可能である。例えば合成樹脂や金属から適宜選択できる。合成樹脂としては、例えばナイロン等のポリアミド、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリカーボネート等を挙げることができる。また金属としては、ステンレスや真鍮等を挙げることができる。また、研磨材の材質も上記の粒径範囲が好ましく、その材質は制限されるものではなく、従来より機械的粗面化処理に使用されているアルミナ、シリカ、炭化ケイ素、窒化ケイ素等から選択される。機械的粗面化処理は、上記のブラシ毛を有するロールブラシを高速回転させながらアルミニウム板表面に圧接するとともに、上記の研磨材をロールブラシに供給することにより行われる。この時のロールブラシの回転数や圧接力、研磨材の供給量等は特に制限されない。上記機械的粗面化に適した装置としては、例えば特公昭50-40047号公報に記載された装置を挙げることができる。

【0034】Raを0.1 μm~0.5 μmにするために細いナイロンブラシ(0.9号~3号)と微細な研磨剤(平均粒径10 μm~30 μm:パミス、珪砂等)の組み合わせが特に好適である。

【0035】〔化学的溶解処理i〕上記の様に機械的粗面化処理を行った後、アルミニウム板の平滑化、均斉化等を目的として、アルミニウム表面をpH11以上、好ましくはpH13以上のアルカリ溶液を用いて化学的エッチング処理を行う。

【0036】アルミニウム表面を化学的エッチング処理を行う工程を示すと、走行したアルミニウム板をエッチング処理槽に通過させ、同処理槽内で、アルカリ溶液をスプレー噴射によってアルミニウム板の幅方向にわたって均一に処理液(水酸化ナトリウムを主とするエッチング液)をスプレーして表面エッチングを行う。アルミニウム板がエッチング槽を出るとき、ニップロールで板の

表面を拭って処理液の槽外への持ち出しを防ぐ。

【0037】エッチング処理の間に処理液中の水酸化ナトリウム成分は反応により減少し、アルミニウムイオン含量は増加し、また水は蒸発し減少する等処理液の量および成分濃度は変化する。このため、調液タンク内の処理液には水酸化ナトリウム溶液と水の補給が行われるが、増加するアルミニウムイオンを除去しないで補給液によって処理液中のアルミニウムイオンを所定の濃度に保つのは無駄が多い。このため、調液タンク内の処理液の一部を拡散透析槽および析出槽へ循環使用中の処理液の一部を適時に送液し、アルミニウムイオンを系外に除去する。拡散透析槽では、送液された処理液の約70%が水酸化ナトリウム液として回収され、調液タンクに戻される。一方、拡散透析槽で透析によって過飽和のアルミン酸ソーダ溶液となった透析廃液は、析出槽へ送られる。拡散透析槽では、蒸発した水を補給するため水を加えることができる。析出槽では拡散透析槽からの透析廃液と調液タンクからの処理液を混合して、混合液から過飽和のアルミン酸ソーダ溶液中の水酸化アルミニウムの種子を核として水酸化アルミニウムを結晶化させる。アルミニウムイオンが除去された水酸化ナトリウム液を主とする処理液と水酸化アルミニウムの結晶との混合物はシックナーへ送られ、結晶化した水酸化アルミニウムはドラムフィルターで離漿し、ホッパーに集められる。一方、水酸化ナトリウム液を主とする処理液は回収液として、調液タンクに戻される。

【0038】拡散透析を用いた方法以外に、結晶化させる晶析法等を使用してもよい。化学的エッチング処理におけるエッチング量は、3 g/m²以上25 g/m²以下、好ましくは3 g/m²以上15 g/m²以下である。エッチング量が3 g/m²未満では、機械的粗面化処理により形成された凹凸を平滑化できず、後段の電解処理において均一なピットを生成できない。一方、エッチング量が25 g/m²を越えると、前記凹凸が消失してしまう。使用可能なアルカリ溶液として、例えば水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム等のソーダ塩水溶液、オルトケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、二号ケイ酸ナトリウム、三号ケイ酸ナトリウム等のケイ酸塩水溶液、第一磷酸ナトリウム、第二磷酸ナトリウム、第三磷酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム等の磷酸塩水溶液等を挙げることができる。処理条件としては、アルカリ溶液の濃度0.01%~50重量%、液温20℃~90℃、時間5秒~5分間であり、上記のエッチング量となるように適時選択される。

【0039】上記アルカリ溶液によりアルミニウム板表面の化学的エッチング処理すると、その表面に不溶解残渣部すなわちスマットが生成する。そこで、後に行われる電解粗面化処理に使用される酸性溶液と同一組成の酸

性溶液を用いてスマットを除去する。好ましい処理条件は、液温3.0～8.0℃、時間3秒～3分である。次いで、この様にして処理されたアルミニウム板に電解粗面化処理を行う。

【0040】〔化学的溶解処理ii〕前記電解粗面化処理の後、アルミニウム板をpH11以上のアルカリ溶液を用いて第2の化学的エッチング処理を行う。この第2の化学的エッチング処理に使用されるpH11以上のアルカリ溶液は、上記第1の化学的エッチング処理で使用されるアルカリ溶液と同一で構わないし、異なるアルカリ溶液を用いてもよい。但し、エッチング量は第1の化学的エッチング処理とは異なり、0.1～8g/m²、好ましくは0.2～3.0g/m²、更に好ましくは0.5～1.5g/m²である。エッチング量が0.1g/m²未満では、電解処理によって得られたピット端部を平滑化できず、一方8g/m²を越えるとピットが消失する。

【0041】上記の化学的エッチング処理によりスマットが生成するため、アルミニウム板は、硫酸を主体とする溶液を用いてスマットの除去を行う。ここで、硫酸を主体とする溶液とは、硫酸単独溶液の他、磷酸、硝酸、クロム酸、塩酸等を適宜混合してなる混合溶液である。この硫酸を主体とする溶液を用いるスマット除去は、例えば特開昭53-12739号公報を参照することができる。また、アルカリ処理を組み合わせてもよく、例えば特開昭56-51388号公報を参照することができる。更に、特開昭60-8091、特開昭63-176188、特開平1-38291、特開平1-127389、特開平1-188699、特開平3-177600、特開平3-126891、特開平3-191100 30 各号公報等に記載された方法を併用することもできる。

【0042】〔陽極酸化処理〕次いで、アルミニウム板の表面に、陽極酸化皮膜を形成する。アルミニウム板の表面を陽極酸化処理する工程の一例を示す。アルミニウム板は、搬送され、電解液が貯留された給電槽内で、給電電極によって(+)に荷電される。そして、アルミニウム板は、電解処理槽に向けて搬送される。次いで、アルミニウム板は、電解電極によって(-)に荷電されることにより、その表面に陽極酸化皮膜が形成され、電解処理槽を出たアルミニウム板は後工程に搬送される。給電電極と電解電極とは、直流電源に接続されている。このような陽極酸化処理装置を使用して、硫酸濃度50～500g/リットルで、アルミニウム濃度5重量%以下の溶液中で、アルミニウム板を陽極として通電して陽極酸化膜を形成することができる。前記溶液には磷酸、クロム酸、しゅう酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸等を配合してもよい。形成される酸化皮膜量は、1.0～5.0g/m²、特に1.5～4.0g/m²であることが好ましい。陽極酸化の処理条件は、使用される電解液によって種々変化するので、一概にいえませんが一般 50

的には、電解液の濃度が50～500g/リットル、液温5～70℃、電流密度0.5～60A/dm²、電圧1～100V、電解時間15秒～50分の範囲であり、上記の被膜量となるように調整される。

【0043】電解装置としては、特開昭48-26638、特開昭47-18739、特公昭58-24517号各公報等に紹介されている。また、特開昭54-81133、特開昭57-47894、特開昭57-51289、特開昭57-51290、特開昭57-54300、特開昭57-136596、特開昭58-107498、特開昭60-200256、特開昭62-136596、特開昭63-176494、特開平4-176897、特開平4-280997、特開平6-207299、特開平5-24377、特開平5-32083、特開平5-125597、特開平5-195291各号公報等に記載されている方法も使用できる。このような装置にて、陽極酸化処理する際の平均電流密度を1～30A/dm²とし、電解液の硫酸濃度を300～500g/リットルとすることで、ポア密度を増やすことが可能となった。

【0044】〔封孔処理〕封孔処理とは、多孔質の陽極酸化皮膜の穴を金属酸化物、水酸化物または塩等で塞ぐ処理である。適用される封孔処理としては、熱水処理、沸騰水処理、水蒸気処理、重クロム酸塩処理、亜硝酸塩処理、酢酸アンモニウム塩処理、電着封孔処理などの公知の方法を用いて行うことができる。熱水処理、水蒸気処理、あるいは沸騰水処理方法としては、例えば、特開平4-176690号公報、同5-131773号公報など数多くの公知例がある。処理温度は95～200℃程度、好ましくは100～150℃程度がよく、処理時間は、100℃では5～150秒間程度、150℃では1～30秒間程度が好ましい。

【0045】別の封孔処理として、特公昭36-22063号公報などに記載されているようなフッ化ジルコン酸処理を用いることもできる。あるいは、特開平9-244227号公報に記載されているリン酸塩および無機フッ素化合物を含む水溶液で処理する方法を用いることができる。また、特開平9-134002号公報に記載されている糖を含む水溶液で処理する方法を用いることもできる。そのほか、特開2000-81704号公報および特開2000-89466号公報に記載されているチタンとフッ素を含む水溶液で処理する方法を用いることができる。また、アルカリ金属珪酸塩を用いた処理を行ってもよく、その場合は、米国特許3181461号などに記載されている方法を用いることができる。

【0046】アルカリ金属珪酸塩処理では、液のゲル化および陽極酸化皮膜の溶解を起こすことのない25℃でのpHが10～13であるアルカリ金属珪酸塩水溶液を用いて、アルカリ金属珪酸塩濃度、処理温度、処理時間などの処理条件を適宜選択して封孔処理を行うことがで

きる。好適なアルカリ金属珪酸塩としては、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、珪酸リチウムなどを挙げることができる。また、アルカリ金属珪酸塩水溶液のpHを高く調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどを配合することができる。さらに必要に応じて、アルカリ金属珪酸塩水溶液にアルカリ土類金属塩もしくは第IVB族金属塩を配合してもよい。このアルカリ土類金属塩としては、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネシウム、硝酸バリウムのような硝酸塩や、これらのアルカリ土類金属の硫酸塩、塩酸塩、リン酸塩、酢酸塩、蓆酸塩、硼酸塩などの水溶液の塩が挙げられる。第IVB族金属塩としては、四塩化チタン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、蓆酸チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、塩化酸化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニウムなどを挙げることができる。アルカリ土類金属塩もしくは第IVB族金属塩は、単独または2種以上組み合わせ使用することができる。これらの金属塩の好ましい使用量範囲は0.01~10重量%であり、さらに好ましい範囲は0.05~5.0重量%である。

【0047】上記の処理を行った金属支持体の表面は、中心線平均粗さ(Ra)が0.1~0.5 μ mであり、又平均粗さ(Rz)が1.0~5.0 μ mであることが好ましい。Raが0.5 μ mを超えると、画像形成層との密着性は改善するものの、レーザー露光による画像形成の際に、凹部分に画像形成層が残留し易いため、レーザー照射強度を上げる必要が生じ、感度低下要因となってしまう上、画像形成層と金属支持体の界面での反射光が乱反射する為、網点が太ることで、解像度が低下する要因になる。

【0048】[画像形成層]本発明の平版印刷版用原版の画像形成層は、光熱変換剤を含有するものであり、以下の3タイプに分類される。

タイプI：熱によって、熔融除去(アブレーション)して、最上層の画像形成可能な層のレーザー照射部分が空中に飛散し、最上層側に金属層が出現する。(アブレーションポジ)

タイプII：最上層の画像形成可能な層が熱によって分解、軟化する等して、現像液に対して可溶性性質に変化したり、膜強度が著しく劣化し、その後、現像工程で、レーザー照射部が除去される。(サーマルポジ)

タイプIII：最上層の画像形成可能な層が熱によって重合、硬化する等して、現像液に対して不溶性性質に変化したり、膜強度が著しく強化し、その後、現像工程で、レーザー未照射部が除去される。(サーマルネガ)

【0049】[アブレーションポジ型画像形成層]タイプI型の具体例としては、無機物では、金属としてCr、Ti、活字合金として知られているPb-Sb-Snの3元合金等の疎水性を有する材料や、石炭、木炭、

ダイヤモンド、DLC(ダイヤモンドライクコーティング)、グラファイト、クラッシーカーボン等の炭素類、酸化物、チッ化物、ケイ化物、炭化物などである。また、単体のみではなく混合物でも良い。

【0050】上記の具体例としては、酸化アルミニウム、酸化珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化クロムなどが挙げられる。また、チッ化アルミニウム、チッ化珪素、チッ化チタン、チッ化ジルコニウム、チッ化ハフニウム、チッ化バナジウム、チッ化ニオブ、チッ化タンタル、チッ化モリブデン、チッ化タングステン、チッ化クロム、チッ化珪素、チッ化ホウ素などが挙げられる。また、ケイ化チタン、ケイ化ジルコニウム、ケイ化ハフニウム、ケイ化バナジウム、ケイ化ニオブ、ケイ化タンタル、ケイ化モリブデン、ケイ化タングステン、ケイ化クロムなどが挙げられる。また、ホウ化チタン、ホウ化ジルコニウム、ホウ化ハフニウム、ホウ化バナジウム、ホウ化ニオブ、ホウ化タンタル、ホウ化モリブデン、ホウ化タングステン、ホウ化クロムなどが挙げられる。また、炭化アルミニウム、炭化珪素、炭化チタン、炭化ジルコニウム、炭化ハフニウム、炭化バナジウム、炭化ニオブ、炭化タンタル、炭化モリブデン、炭化タングステン、炭化クロムなどがあげられる。

【0051】これらの無機物は、無機物の中でもYAGレーザーやLDレーザー等の760~1064nmの波長の光の吸収率が高いので、熱によって画像形成可能な層がアブレーションして、剥離する材料である。中でも親インキ性を示す、Cr、Ti、Pb-Sb-Sn、ダイヤモンド、DLC、TiO₂、BaTiO₃、SrTiO₃、Si₃N₄、SiC等が望ましい。画像形成可能な層として形成するには蒸着、CVD、ゾルーゲル法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、拡散法、電着法、メッキ法などを適宜用いることができる。また、アブレーション後に、一般的に行われているように、物理的にブラシ等で掻き取ったりする工程を併用し、残留物を除去してもよい。

【0052】有機物の具体例としては、親インキ性のポリマーとして一般に知られている、PMMA(ポリメチルメタアクリレート)、EMA-スチレン、ポリスチレン、ノボラックがある。これらのポリマーは書き込み用レーザーの波長(760~1064nm)の波長の光の吸収率が低いので、適当な光熱変換材料を、溶解または、分散、混合する必要がある。光熱変換材料としては一般に市販されている各種のYAG、LDレーザーの波長の光吸収色素Cyabsorb IR-165(American Cyanamid)、Epolight III-117、Epolight III-130、Epolight III-180等が使用可能であり、また、タイプIの無機物の具体例に記載した各種無機物を粉末



としてポリマーに分散、混合してもよい。また、画像形成層と支持体との密着力を向上させる為、各種下塗り剤を塗布しても良い。

【0053】[サーマルポジ型画像形成層] タイプIIのサーマルポジ型画像形成層は、少なくとも、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物と後に詳述する光熱変換剤とを含有する。サーマルポジ型画像形成層に用いられる、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物としては、フェノール性水酸基やカルボキシ基等の酸基を有する樹脂が挙げられる。フェノール性水酸基を有する樹脂としてはレゾール型フェノール樹脂、ノボラック型フェノール樹脂などが挙げられるが、そのなかでもノボラック樹脂が好ましい。本発明に好適に使用できるノボラック樹脂としては、例えば、フェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、o-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール (m-, p-, o-及びm-/p-, m-/o-, o-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホルムアルデヒド樹脂のようなクレゾールホルムアルデヒド樹脂等が挙げられる。レゾール型のフェノール樹脂類も好適に用いられ、フェノール/クレゾール (m-, p-, o-及びm-/p-, m-/o-, o-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホルムアルデヒド樹脂が好ましく、特に特開昭61-217034号公報に記載されているフェノール樹脂類が好ましい。

【0054】その他の、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物としては、例えばカルボキシ基を含む共重合体が挙げられる。例えば、1分子中にカルボキシ基(COOH基)と重合可能な不飽和結合を少なくとも1つ以上有するモノマーとの共重合体が好ましい。カルボキシ基を有するモノマーとしてはメタクリル酸、アクリル酸、イタコン酸等が挙げられるが、それ以外にも以下の一般式(I)~(III)に示すようなモノマーも好適に用いられる。

【0055】

【化1】







【0056】R¹、R³、R⁵は水素、又はメチル基を、R²、R⁴、R⁶、R⁷はそれぞれ置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、又はアラルキレン基を表し、Xは-O-又は-NR⁸-を表し、Yは単結合又は-CO-基を表す。R⁸は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。具体的にはN-(4-カルボキシフェニル)-メタクリルアミド、N-(2-カルボキシフェニル)-アクリルアミド、N-(4-クロロ-2-カルボキシフェニル)-メタクリルアミド、4-カルボキシフェニルエチルメタクリレート、4-カルボキシスチレン、2-カルボキシフェニロキシエチルアクリレート等が挙げられる。

【0057】上記のカルボキシ基を有するモノマー以外の高分子化合物に、熱によってアルカリ可溶性となる性質を付与するモノマーとしては、1分子中に、窒素原子上に少なくとも1つの水素原子が結合したスルホンアミド基と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなるモノマーが好ましい。その中でも、アクリロイル基、アリル基又はビニロキシ基と、無置換或いはモノ置換アミノスルホン基又は置換スルホン基とを有する低分子化合物からなるモノマーが好ましい。このような化合物としては、例えば、下記一般式(IV)~(VIII)で示される化合物が挙げられる。

【0058】

【化2】

19



【0059】式中、 X^1 、 X^2 はそれぞれ $-\text{O}-$ 又は $-\text{N}-$ を表す。 R^1 、 R^4 はそれぞれ水素原子又は $-\text{CH}_3$ を表す。 R^2 、 R^5 、 R^8 、 R^{11} 、 R^{16} はそれぞれ置換基を有していてもよい炭素数1～12のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、又はアラルキレン基を表す。 R^3 、 R^{17} 、 R^{12} は水素原子、置換基を有していてもよい炭素数1～12のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。また、 R^6 、 R^{16} は、置換基を有していてもよい炭素数1～12のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。 R^7 、 R^9 、 R^{13} は、水素原子又は $-\text{CH}_3$ を表す。 R^{10} 、 R^{14} はそれぞれ単結合又は置換基を有していてもよい炭素数1～12のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキレン基を表す。 Y^1 、 Y^2 はそれぞれ単結合又は $-\text{CO}-$ を表す。具体的には、 m -アミノスルホンルフェニルメタクリレート、 N -(p -アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミド、 N -(p -トルエンスルホンル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。

【0060】また上記(IV)～(VIII)以外の他のモノマーとしては、1分子中に、 $-\text{CO}-\text{NH}-\text{SO}_2-$ で表される活性イミノ基と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなるモノマーも好ましい。このような化合物としては、具体的には、 N -

20

(m -アミノスルホンル)メタクリルアミド、 N -(p -アミノスルホンル)メタクリルアミド、 N -(p -トルエンスルホンル)アクリルアミド等を好適に使用することができる。また、フェノール性水酸基を有するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステル又はヒドロキシシチレンからなるモノマーも他のモノマーとして好ましく用いられる。このような化合物としては、具体的には N -(4-ヒドロキシフェニル)アクリルアミド、 N -(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミド、 o -、 m -、 p -ヒドロキシフェニルアクリレート、 o -、 m -、 p -ヒドロキシシチレン等が挙げられる。

【0061】上記モノマーの共重合成分としては、例えば、下記(1)～(11)に挙げるモノマーを用いることができ、下記モノマーを2成分以上含んでもよい。

(1) 例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレート又は2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類及びメタクリル酸エステル類。

(2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸2-クロロエチル、グリシジルアクリレート、 N -ジメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。

(3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸2-クロロエチル、グリシジルメタクリレート、 N -ジメチルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。

(4) アクリルアミド、メタクリルアミド、 N -メチロールアクリルアミド、 N -エチルアクリルアミド、 N -ヘキシルメタクリルアミド、 N -シクロヘキシルアクリルアミド、 N -ヒドロキシエチルアクリルアミド、 N -フェニルアクリルアミド、 N -ニトロフェニルアクリルアミド、 N -エチル N -フェニルアクリルアミド等のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド。

【0062】(5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。

(6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

(7) スチレン、 α -メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。

(8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロ

50

ピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類。

(9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類。

(10) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。

(11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)メタクリルアミド等の不飽和イミド。

【0063】これらの熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物の重量平均分子量は500~200,000、数平均分子量は200~60,000であることが好ましい。熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物は単独で又は2種類以上を組み合わせ使用してもよく、サーマルポジ型画像形成層全固形分中5~99重量%、好ましくは10~95重量%、特に好ましくは20~90重量%の添加量で用いられる。添加量が5重量%未満であると画像形成層の耐久性が悪化し、また、99重量%を越えると感度、耐久性の両面で好ましくない。サーマルポジ型画像形成層には、上記、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物の他に、バインダーが好適に添加される。バインダーとしては、ウレタン樹脂が挙げられ、中でも、カルボキシ基或いはスルホンアミド基を有するウレタン樹脂が好ましい。即ち、本発明に好適に使用されるポリウレタン樹脂は、ジイソシアナート化合物と、N上に少なくとも1つのH原子が結合したスルホンアミド基を含有するジオール化合物との反応生成物を基本骨格とするポリウレタン樹脂である。

【0064】本発明で好適に使用されるジイソシアナート化合物としては、2,4-トリレンジイソシアナート、2,4-トリレンジイソシアナートの二量体、2,6-トリレンジイソシアナート、p-キシリレンジイソシアナート、m-キシリレンジイソシアナート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアナート、1,5-ナフチレンジイソシアナート、3,3'-ジメチルピフェニル-4,4'-ジイソシアナート等の芳香族ジイソシアナート化合物；ヘキサメチレンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート、リジンジイソシアナート、ダイマー酸ジイソシアナート等の如き脂肪族ジイソシアナート化合物；イソホロンジイソシアナート、4,4'-メチレンビス(シクロヘキシルイソシアナート)、メチルシクロヘキサン-2,4-(又は2,6)ジイソシアナート、1,3-(イソシアナートメチル)シクロヘキサン等の脂環族ジイソシアナート化合物；1,3-ブチレングリコール1モルとトリレンジイソシアナート2モルとの付加体等のジオールとジイソシアナートとの反応物であるジイソシアナート化合物等が挙げられる。

【0065】また、N上に少なくとも1つのH原子が結合したスルホンアミド基を含有するジオール化合物としては、p-(1,1-ジヒドロキシメチルエチルカルボニルアミノ)ベンゼンスルホンアミド、p-(1,1-ジヒドロキシメチルエチルカルボニルアミノ)ベンゼンスルホンアミドのN-エチル体、N-(m-メチルスルホンアミノフェニル)-2,2-ジヒドロキシメチルプロパンアミド、N-(p-メチルスルホンアミノフェニル)-2,2-ジヒドロキシメチルプロパンアミド、N-(m-エチルスルホンアミノフェニル)-2,2-ジヒドロキシメチルプロパンアミド、N-(p-エチルスルホンアミノフェニル)-2,2-ジヒドロキシメチルプロパンアミド、N-(2,2-(ジヒドロキシエチルアミノカルボニル)エチル)メタンスルホンアミド、N-(2,2-(ジヒドロキシエチルアミノカルボニル)エチル)ベンゼンスルホンアミド、N-(2,2-(ジヒドロキシエチルアミノカルボニル)エチル)-p-トルエンスルホンアミド等が挙げられる。

【0066】これらのスルホンアミド基を含有するジオール化合物は、単独で又は2種以上組み合わせ使用することができる。また更に、スルホンアミド基を有さず、イソシアナートと反応しない他の置換基を有していてもよいジオール化合物をスルホンアミド基を有するジオール化合物と併用することもできる。このようなジオール化合物としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、1,3-ブチレングリコール、1,6-ヘキサンジオール、2-ブチル-1,4-ジオール、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオール、1,4-ビス-β-ヒドロキシエトキシシクロヘキサン、シクロヘキサジメタノール、トリシクロデカンジメタノール、水添ビスフェノールA、水添ビスフェノールF、ビスフェノールAのエチレンオキシサイド付加体、ビスフェノールAのプロピレンオキシサイド付加体、ビスフェノールFのエチレンオキシサイド付加体、ビスフェノールFのプロピレンオキシサイド付加体、水添ビスフェノールAのエチレンオキシサイド付加体、水添ビスフェノールAのプロピレンオキシサイド付加体、ヒドロキノンジヒドロキシエチルエーテル、p-キシリレングリコール、ジヒドロキシエチルスルホン、ビス(2-ヒドロキシエチル)-2,4-トリレンジカルバメート、2,4-トリレンビス(2-ヒドロキシエチルカルバミド)、ビス(2-ヒドロキシエチル)-m-キシリレンジカルバメート、ビス(2-ヒドロキシエチル)イソフタレート、3,5-ジヒドロキシ安息香酸、2,2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸、2,2-ビス(2-ヒドロキシエチル)プロピオン酸、2,2-ビス(3-ヒドロキシプロピル)プロピオン

酸、ビス(ヒドロキシメチル)酢酸、ビス(4-ヒドロキシフェニル)酢酸、4, 4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)ペンタン酸、酒石酸等が挙げられる。

【0067】本発明に使用可能なポリウレタン樹脂は上記ジイソシアナート化合物及びジオール化合物を非プロトン性溶媒中、それぞれの反応性に応じた活性の公知な触媒を添加し、加熱することにより合成される。使用するジイソシアナート及びジオール化合物のモル比は好ましくは0.8:1~1.2:1、より好ましくは0.85:1.1~1.1:1であり、ポリマー末端にイソシアネート基が残存した場合、この末端をアルコール類又はアミン類等で処理することにより、最終的にイソシアネート基が残存しないポリウレタン樹脂が合成される。本発明に使用可能なウレタン樹脂の重量平均分子量は2,000以上が好ましく、より好ましくは5,000~30万である。また、数平均分子量は1,000以上が好ましく、より好ましくは2,000~25万の範囲である。また多分散度(重量平均分子量/数平均分子量)は1以上が好ましく、より好ましくは1.1~1.0の範囲である。また、本発明に使用可能なバインダー中には、未反応の単量体が含まれていてもよい。この場合、単量体のバインダー中に占める割合は15重量%以下が望ましい。以上挙げたバインダーは単独でも用いることができるが、1種以上混合することも好ましい。中でもノボラック樹脂と他に挙げたバインダーを混合して用いることが好ましい。

【0068】本発明のサーマルポジ型画像形成層には、更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例えばオニウム塩、 α -キノンジアジド化合物、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解しない状態では、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物の溶解性を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。

【0069】本発明において用いられるオニウム塩として、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387(1974)、T. S. Bal et al, Polymer, 21, 423(1980)、特開平5-158230号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、特開平3-140140号公報に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984)、C. S. Wen et al, Teh. Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号に記載のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307 (1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第410,

201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, Polymer J. 17, 73 (1985)、J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978)、W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984)、J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279 (1985)、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 14(5), 1141(1981)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370,693号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同410,201号、同339,049号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、独国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307 (1977)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979)に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh. Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)に記載のアルソニウム塩等が挙げられる。

【0070】本発明において、ジアゾニウム塩が特に好ましい。また、特に好適なジアゾニウム塩としては特開平5-158230号公報記載のものが挙げられる。好適なキノンジアジド類としては、 α -キノンジアジド化合物を挙げることができる。本発明に用いられる α -キノンジアジド化合物は、少なくとも1個の α -キノンジアジド基を有する化合物で、熱分解によりアルカリ可溶性を増すものであり、種々の構造の化合物を用いることができる。つまり、 α -キノンジアジドは熱分解によりバインダーの溶解抑制能を失うことと、 α -キノンジアジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方の効果により感材系の溶解性を助ける。本発明に用いられる α -キノンジアジド化合物としては、例えば、J. コーサー著「ライターセンシティブ・システムズ」(John Wiley & Sons, Inc.)第339~352頁に記載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒドロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた α -キノンジアジドのスルホン酸エステルまたはスルホン酸アミドが好適である。また、特公昭43-28403号公報に記載されているようなベンゾキノ(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノ(1,2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号および同第3,188,210号に記載されているベンゾキノ(1,2)-ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノ(1,2)-ジアジド-5-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアルデヒド樹脂とのエステルも好適に使用される。

【0071】さらにナフトキノ(1,2)-ジアジド-4-スルホン酸クロライドとフェノールホルムアルデヒド樹脂あるいはクレゾールホルムアルデヒド樹脂

とのエステル、ナフトキノン（１，２）－ジアジド－
４－スルホン酸クロライドとピロガロール－アセトン樹
脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有
用なオ－キノンジアジド化合物としては、数多くの特許
に報告され知られている。例えば特開昭47-5303号、特
開昭48-63802号、特開昭48-63803号、特開昭48-9657
5号、特開昭49-38701号、特開昭48-13354号、特公昭4
1-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481号、
米国特許第2,797,213号、同第3,454,400号、同第3,544,
323号、同第3,573,917号、同第3,674,495号、同第3,78
5,825号、英国特許第1,227,602号、同第1,251,345号、
同第1,267,005号、同第1,329,888号、同第1,330,932
号、ドイツ特許第854,890号などの各明細書中に記載さ
れているものを挙げることができる。オ－キノンジアジ
ド化合物の添加量は、好ましくはサーマルポジ型画像形
成層全固形分に対し、１～５０重量％、更に好ましくは
５～３０重量％、特に好ましくは１０～３０重量％の範
囲である。これらの化合物は単一で使用するが、数種
の混合物として使用してもよい。

【0072】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化
ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレン
スルホン酸、５－ニトロ－オ－トルエンスルホン酸、５
－スルホサリチル酸、２，５－ジメチルベンゼンスルホ
ン酸、２，４，６－トリメチルベンゼンスルホン酸、２
－ニトロベンゼンスルホン酸、３－クロロベンゼンスル
ホン酸、３－ブromoベンゼンスルホン酸、２－フルオロ
カプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスル
ホン酸、１－ナフトール－５－スルホン酸、２－メトキ
シ－４－ヒドロキシ－５－ベンゾイル－ベンゼンスルホ
ン酸及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができ
る。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロ
ピルナフタレンスルホン酸や２，５－ジメチルベンゼン
スルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適で
ある。オ－キノンジアジド化合物以外の添加剤の添加量
は、サーマルポジ型画像形成層全固形分に対し、好まし
くは１～５０重量％、更に好ましくは５～３０重量％、
特に好ましくは１０～３０重量％である。

【0073】更に感度を向上させる目的で、環状酸無水
物類、フェノール類、有機酸類を併用することもでき
る。環状酸無水物としては、米国特許第4,115,1
28号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒ
ドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、３，６
－エンドオキシ－Δ 4－テトラヒドロ無水フタル酸、テ
トラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水
マレイン酸、α－フェニル無水マレイン酸、無水コハク
酸、無水ピロメリット酸等が使用できる。フェノール類
としては、ビスフェノールA、p－ニトロフェノール、
p－エトキシフェノール、２，４，４’－トリヒドロキ
シベンゾフェノン、２，３，４－トリヒドロキシベンゾ
フェノン、４－ヒドロキシベンゾフェノン、４，４’，

４’－トリヒドロキシトリフェニルメタン、４，４’，
３’，４’－テトラヒドロキシ－３，５，３’，５’－
テトラメチルトリフェニルメタン等が挙げられる。更
に、有機酸類としては、特開昭60-88942号、特
開平2-96755号公報等に記載されている、スルホ
ン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸
類、リン酸エステル類及びカルボン酸類等があり、具体
的には、p－トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンス
ルホン酸、p－トルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フ
ェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェ
ニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、ア
ジピン酸、p－トルイル酸、３，４－ジメトキシ安息香
酸、フタル酸、テレフタル酸、４－シクロヘキセン－
１，２－ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n－ウ
ンデカン酸、アスコルビン酸等が挙げられる。

【0074】上記の環状酸無水物、フェノール類及び有
機酸類の画像形成層中に占める割合は、0.05～20
重量％が好ましく、より好ましくは0.1～15重量
％、最も好ましくは0.1～10重量％である。また、
本発明における画像形成層中には、現像条件に対する処
理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号
公報や特開平3-208514号公報に記載されている
ような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044
号公報、特開平4-13149号公報に記載されている
ような両性界面活性剤を添加することができる。


【0075】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソ
ルビタントリスチアレート、ソルビタンモノパルミテ
ート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセ
リド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が
挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ
（アミノエチル）グリシン、アルキルポリアミノエチル
グリシン塩酸塩、２－アルキル－N－カルボキシエチル
－N－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN
－テトラデシル－N，N－ベタイン型（例えば、商品名
アモゲンK、第一工業（株）製）等が挙げられる。上
記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤は、サーマル
ポジ型画像形成層全固形分に対し、0.05～15重量
％が好ましく、より好ましくは0.1～5重量％であ
る。

【0076】〔サーマルネガ型画像形成層〕タイプIII
のサーマルネガ型画像形成層は、少なくとも、下記一般
式（IX）で表される構成単位を有するポリマー、熱架橋
剤、酸発生剤及び後に詳述する光熱変換剤を含有する。

【0077】

【化3】

27



【0078】一般式 (IX) 中、 R^1 は、水素原子又はメチル基を示す。 X^1 は、それ自体アルカリ可溶性を示すか、又は、アルカリ可溶性基を有する連結基を示す。ここで、アルカリ可溶性基とは、スルホン酸アミド、スルホン酸イミド又はカルボン酸イミドのような部分を含む基を指し、具体的には、 $\text{---SO}_2\text{NH---}$ 、 $\text{---NHSO}_2\text{---}$ 、 $\text{---SO}_2\text{NHCO---}$ 、 $\text{---CONHSO}_2\text{---}$ 、 ---CONHCO--- 等が挙げることができる。 Ar^1 は、置換基を有していてもよい炭素数20個以下の芳香族炭化水素基を示す。具体的には、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントレン環等を挙げることができる。これらの芳香族炭化水素基のうち、入手性・経済性の観点から、ベンゼン環又はナフタレン環であることが好ましい。


【0079】また、これらの芳香族炭化水素基が有することができる好ましい置換基としては、炭素数20以下の炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、カルバモイル基等を挙げることができる。 Y^1 は、 N---R^3 、酸素原子又は硫黄原子を示し、 R^2 は、置換基を有していてもよい炭素数20個以下の炭化水素基を示す。ここで、 R^3 は、水素原子又は置換基を有していてもよい炭素数20個以下の炭化水素基を示す。 R^2 及び R^3 において用いることのできる好ましい置換基としては、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、カルバモイル基、炭素数20以下のアルコキシル基、炭素数20以下のペルフルオロアルキル基及び炭素数20以下のヒドロキシアルキル基等を挙げることができる。また、 n は1~4の整数を示す。 L^1 は、単結合、エステル結合、カルボン酸アミド結合、スルホン酸アミド結合、エーテル結合、チオエーテル結合又はこれらの結合を含有していてもよい炭素数20以下の炭化水素基を示す。 L^2 は、単結合又は炭素数20以下の炭化水素基を示すが、入手性・経済性の観点から、単結合であることが好ましい。

【0080】なお、 R^2 と Ar^1 及び R^3 と Ar^1 、さらに R^2 と R^3 は、それぞれシクロヘキサン環等の環構造を形成していてもよい。本発明において好適に用いられる、一般式 (IX) で表される構成単位を有するポリマーは、下記一般式 (X) で表される構成単位を有するポリマーである。なお、一般式 (X) 中、一般式 (IX) の符号と同じものについては同じ符号を付して説明を省略する。

【0081】

【化4】


28



【0082】式中、 R^4 及び R^5 は、同じでも異なってもよく、水素原子又は置換基を有していてもよい炭素数20個以下の炭化水素基を示す。 R^4 及び R^5 において用いることのできる好ましい置換基としては、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、カルバモイル基、炭素数20以下のアルコキシル基、炭素数20以下のペルフルオロアルキル基及び炭素数20以下のヒドロキシアルキル基等を挙げることができる。なお、 R^4 と R^5 は、縮環したベンゼン環やシクロヘキサン環等の環構造を形成していてもよい。一般式 (X) で表される構成単位を有するポリマーは、対応する一般式 (XI) で表されるモノマーを用い、従来公知の方法によりラジカル重合することにより得られる。なお、一般式 (XI) 中、一般式 (X) の符号と同じものについては同じ符号を付して説明を省略する。

【0083】

【化5】



【0084】本発明において、好適に用いられる一般式 (XI) で表されるモノマーの例を式 (XI-1) ~ (XI-13) として以下に挙げる。なお、下記式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示し、 Z^1 は酸素原子又はNHを示す。

【0085】


【化6】

40


【0086】

【化7】

(XI-1)




(XI-2)




10

(XI-3)







20

(XI-4)




30



【0087】

【化8】



【0088】本発明において一般式 (IX) で表される構成単位を有する好適なポリマーとしては、前記一般式

(XI) で表されるモノマーの一種のみを用いた単独重合体や2種以上を用いた共重合体の双方を使用することができる。本発明で用い得る前記ポリマーは、一般式 (XI) で表されるモノマーと、一般式 (XI) で表されるモノマー以外の他の従来公知の重合性モノマーとの共重合体を使用することが塗布溶液に対する溶解性や塗膜の柔軟性の観点から、好ましい。このような一般式 (XI) で表されるモノマーと組み合わせて用いられる公知のモノマーとしては、例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、ベンジルアクリレート等のアクリル酸エステル類、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2

ーヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート等のメタクリル酸エステル類、アクリロニトリル等が挙げられる。

【0089】本発明の一般式 (IX) で表される構成単位を有するポリマーは、その部分構造としてアルカリ可溶性を有する連結基（例えば、酸性基等）であるX¹を有しているため、アルカリ水に対する溶解性に優れているが、さらに補助的に他の酸性基を有するモノマーを用いた共重合体としても良い。用いられるモノマーとしては例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、N-(2-カルボキシエチル)アクリルアミド、N-(2-カルボキシエチル)メタクリルアミド、N-(カルボキシフェニル)アクリルアミド、N-(カルボキシフェニル)メタクリルアミド、カルボキシスチレン、マレイミド、N-(フェニルスルホニル)アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル)メタクリルアミド、N-(トリルスルホニル)アクリルアミド、N-(トリルスルホニル)メタクリルアミド、N-(クロロ

フェニルスルホニル) アクリルアミド、N- (クロロフェニルスルホニル) メタクリルアミド、N- (スルファモイルフェニル) アクリルアミド、N- (スルファモイルフェニル) メタクリルアミド、N- (メチルスルファモイルフェニル) アクリルアミド、N- (メチルスルファモイルフェニル) メタクリルアミド、N- (フェニルスルファモイルフェニル) アクリルアミド、N- (フェニルスルファモイルフェニル) メタクリルアミド、N- (トリルスルファモイルフェニル) アクリルアミド、N- (トリルスルファモイルフェニル) メタクリルアミド、N- [(クロロフェニルスルファモイル) フェニル] アクリルアミド、N- [(クロロフェニルスルファモイル) フェニル] メタクリルアミド、N- (ヒドロキシフェニル) アクリルアミド、N- (ヒドロキシフェニル) メタクリルアミド、N- (ヒドロキシナフチル) アクリルアミド、N- (ヒドロキシナフチル) メタクリルアミド等が挙げられる。

【0090】また、酸性基ではないが、p-スチレンスルホン酸のナトリウム塩、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸のアルカリ金属塩、テトラアルキルアンモニウム塩、3-スルホプロピルアクリレートのカリウム塩等の強酸の塩を含有するモノマーは、水に対する溶解性を向上でき、結果として画像形成層の水性現像液に対する現像性を向上できるので、共重合体の構成成分として好ましい。これらを用いた共重合体中に含まれる一般式 (IX) で表される構成単位の割合は、20~95重量%であることが好ましく、さらに好ましくは30~90重量%である。また、サーマルネガ型画像形成層に含有される一般式 (IX) で表される構成単位を有するポリマーの重量平均分子量は、好ましくは5000以上であり、さらに好ましくは1万~30万の範囲であり、数平均分子量は好ましくは1000以上であり、さらに好ましくは2000~25万の範囲である。多分散度 (重量平均分子量/数平均分子量) は1以上が好ましく、さらに好ましくは1.1~1.0の範囲である。これらのポリマーは、ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリマー等いずれでもよいが、ランダムポリマーであることが好ましい。


【0091】一般式 (IX) で表される構成単位を有するポリマーを合成する際に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホキシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は

2種以上混合して用いられる。合成する際に用いられるラジカル重合開始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化化合物開始剤等公知の化合物が使用できる。一般式 (IX) で表される構成単位を有するポリマーは単独で用いても混合して用いてもよく、サーマルネガ型画像形成層全固形分に対し20~95重量%、好ましくは40~90重量%の割合で画像形成材料中に添加される。添加量が20重量%未満の場合は、画像形成した際、画像部の強度が不足する。また添加量が95重量%を越える場合は、画像形成されない。

【0092】サーマルネガ型画像形成層に用いられる熱架橋剤としては、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基又はビニルエーテル基を有する化合物を挙げることができる。好ましくはこれらの架橋性官能基が芳香環に直接結合した化合物である。具体的には、メチロールメラミン、レゾール樹脂、エポキシ化されたノボラック樹脂、尿素樹脂等が挙げられる。さらに、「架橋剤ハンドブック」(山下晋三、金子東助著、大成社(株))に記載されている化合物も好ましい。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基又はアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は画像形成した際の画像部の強度が良好であり好ましい。このようなフェノール誘導体として、具体的には、レゾール樹脂を挙げることができる。しかしながら、これらの熱架橋剤は当然ながら熱に対して不安定であり、画像形成材料を作成した後の保存時の安定性があまりよくない。これに対し、分子内に4~8個のベンゼン核、少なくとも1個のフェノール性水酸基及び少なくとも2個の式 (XII) で表される基を有するフェノール誘導体は保存時の安定性も良好であり、最も好適に用いられる。

【0093】

【化9】





【0094】前記 (XII) のR⁶は、水素原子、アルキル基又はアシル基を示し、アルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基又はt-ブチル基のような炭素数1~4のアルキル基が、アシル基としては、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベンゾイル基、シンナモイル基、バネリル基が好ましい。また、メトキシエチル基、メトキシプロピル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基等の炭素数1~4の置換アルキル基を用いることができる。サーマルネガ型画像形成層に使用可能なフェノール誘導体は、公知のフェノール化合物、例えば、特開平1-289946号公報、同3-179353号公報、同3-200252号公報、同3-128959号公報、同3-200254号公報、同5-158233号公報、同5-22440

9号公報に記載されているフェノール化合物と、ホルムアルデヒドとを強アルカリ性媒体中で約0～80℃、好ましくは10～60℃の温度で1～30時間反応させることによりR⁶=Hのものが得られる。

【0095】その後、さらに酸性条件下、炭素数1～4のアルコール、置換アルコール、酸ハライド又は酸無水物と、0～80℃で、1～30時間反応させることにより、R⁶=アルキル、アシルのものが得られる。アルコール、置換アルコールと反応させる際の温度は、20～80℃が好ましく、酸ハライド又は酸無水物と反応させる際の温度は、0～30℃が好ましい。本発明に使用可能なフェノール誘導体の具体例としては、下記一般式


(XIII)～(XX)で表わされる化合物が挙げられるがこれらに限定されるわけではない。これらのフェノール誘導体は、単独で用いてもよく、二種以上混合して用いてもよいが、その際の使用量は、サーマルネガ型画像形成層中、0.2～60重量%、好ましくは0.5～20重量%である。また、ベンゼン核が1～3個で、フェノール性ヒドロキシル基と式(XII)で表わされる基を有する化合物は、着肉性、現像許容性の低下を招くため、サーマルネガ型画像形成層はこれらの化合物を実質的に含まないことが望ましい。より具体的には、サーマルネガ型画像形成層中5重量%以下であることが望ましく、更に好ましくは3重量%以下であり、最も好ましくは0重量%である。

【0096】




【0098】

【化10】





【0097】



【化11】



【化12】




【0099】




【0100】式中、 $R^7 \sim R^9$ 、 R^{14} 、 R^{22} 、 R^{23} は水素原子、ハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を示し、 R^{10} 、 $R^{18} \sim R^{21}$ は水素原子又はアルキル基を示し、 $R^{11} \sim R^{13}$ は水素原子、ハロゲン原子又はアルキル基を示し、 $R^{15} \sim R^{17}$ は、単結合、置換基を有してもよいアルキレン基、アルケニレン基、フェニレン基、ナフチレン基、カルボニル基、エーテル基、チオエーテル基、アミド結合又はそれら二種以上の組み合わせを示し、 Y は一般式 (XII) で表わされる基を示し、 a 、 b 、 c 、 d 、 x 、 y は、0～3の整数を示すが、 $a + b + c + d + x + y$ は2～16の整数であり、 k 、 l 、 m 、 n は0～3の整数を示すが、すべてが0になることはなく、 e 、 f 、 g 、 h 、 p 、 q 、 r 、 s 、 t 、 u は0～3の整数を示し、 z は0又は1を示す。前記一般式 (XIII) ～ (XX) で表わされる化合物のより具体的な例としては、例えば下記構造のものが挙げられる。

【0101】

【化14】




(XXI)




(XXIII)

10



(XXII)




(XXIV)


20

【0102】
【化15】

【0103】
【化16】





(XXV)



(XXVI)

【0104】

* * 【化17】



【0105】式中、 $Y^2 \sim Y^{13}$ は、水素原子又は式 (XI I) で表わされる基を示すが、各化合物中、少なくとも2個は式 (XII) で表わされる基を有しており、好ましくは、すべてが式 (XII) で表わされる基である。本発明において好適に用いられる他の熱架橋剤としては、アルデヒドやケトン化合物を挙げることができる。好ましくは、分子内に2個以上のアルデヒド又はケトン

30

を有する化合物である。これらの熱架橋剤は単独で使用してもよく、また2種類以上を組み合わせ使用してもよい。本発明において、熱架橋剤はサーマルネガ型画像形成層固形分中、5～70重量%、好ましくは10～65重量%の添加量で用いられる。熱架橋剤の添加量が5重量%未満であると画像形成した際の画像部の膜強度が悪化し、また、70重量%を越えると保存時の安定性の点で好ましくない。

【0106】さらに、サーマルネガ型画像形成層には酸発生剤が添加される。酸発生剤とは、光又は100℃以上

40

の加熱により分解して酸を発生する化合物であり、発生する酸としては、スルホン酸、塩酸等のpKaが2以下の強酸であることが好ましい。本発明において好適に用いられる酸発生剤としては、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩等のオニウム塩が挙げられる。具体的には、US 4,708,925

【0107】ジアゾニウム塩としては、米国特許第3867147号記載のジアゾニウム化合物、米国特許第2632703号明細書記載のジアゾニウム化合物や特開平1-102456号及び特開平1-102457号の各公報に記載されているジアゾ樹脂も好ましい。また、US 5,135,838やUS 5,200,544に記載されているベンジルスルホナート類も好ましい。さらに、特開平2-100054号、特開平2-100055号及び特開平9-197671号に記載されている活性スルホン酸エステルやジスルホニル化合物類も好ましい。他にも、特開平7-271029号に記載されている、ハロアルキル置換されたS-トリアジン類も好ましい。これらの化合物は単独で使用してもよく、また2種以上を組み合わせ使用してもよい。これらの化合物は、サーマルネガ型画像形成層全固形分に対し0.01～50重量%、好ましくは0.1～25重量%、より好ましくは0.5～15重量%の割合で添加される。添加量が0.01重量%未満の場合は、画像が得られない。また添加量が50重量%を越える場合は、印刷時非画像部に汚れを発生する。

【0108】サーマルネガ型画像形成層には更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例えば、ラジカル重合可能なエチレン性二重結合を分子内に2個以上有する多官能モノマーを添加することができる。このような化合物としては、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールジ(メタ)

50

アクリレート、ヘキサジオールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロバントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトール及びジペンタエリスリトールのトリ-、テトラ-若しくはヘキサ(メタ)アクリレート等が挙げられる。これらの多官能モノマーの添加量は、サーマルネガ型画像形成層中30重量%以下である。以上詳述したサーマルポジ型画像形成層およびサーマルネガ型画像形成層には、共通して、レーザー光などの光を熱に変換するための光熱変換剤及び必要に応じて露光による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤、画像着色剤としての染料や顔料または画像形成層に柔軟性等を付与するための可塑剤などが添加される。

【0109】本発明において、光熱変換剤としては種々の顔料もしくは染料を用いる事ができる。顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。

【0110】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理をほどこして用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)および「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0111】顔料の粒径は0.01 μ m~10 μ mの範囲にあることが好ましく、0.05 μ m~1 μ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に0.1 μ m~1 μ mの範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が0.01 μ m未満のときは分散物の画像形成層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、10 μ mを越えると画像形成層の均一性の点で好ましくない。顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散

器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0112】染料としては、市販の染料および文献(例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年刊)に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料などの染料が挙げられる。本発明において、これらの顔料、もしくは染料のうち赤外光、もしくは近赤外光を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光するレーザでの利用に適する点で特に好ましい。

【0113】そのような赤外光もしくは近赤外光を吸収する顔料としては、カーボンブラックが好適に用いられる。また、赤外光もしくは近赤外光を吸収する染料としては、例えば特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭59-202829号、特開昭60-78787号等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭59-48187号、特開昭59-73996号、特開昭60-52940号、特開昭60-63744号等に記載されているナフトキノ染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクワリリウム色素、英国特許434,875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0114】また、染料として米国特許第5,156,938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第3,881,924号記載の置換されたアリールベンゾ(チオ)ピリリウム塩、特開昭57-142645号(米国特許第4,327,169号)記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84248号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146061号に記載されているピリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,475号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号公報に開示されているピリリウム化合物、エポリン社製Epolight III-178、Epolight III-130、Epolight III-125等は特に好ましく用いられる。

【0115】また、染料として特に好ましい別の例として、米国特許第4,756,993号明細書中に式(I)、(II)として記載されている近赤外吸収染料を

挙げることができる。これらの顔料もしくは染料は、画像形成層全固形分に対し0.01～50重量%、好ましくは0.1～10重量%、染料の場合特に好ましくは0.5～10重量%、顔料の場合特に好ましくは3.1～10重量%の割合で画像形成層中に添加することができる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満であると感度が低くなり、また50重量%を越えると画像形成層の均一性が失われ、画像形成層の耐久性が悪くなる。

【0116】焼き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出する化合物（光酸放出剤）と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙げることができる。具体的には、特開昭50-36209号、同53-8128号の各公報に記載されている α -ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸ハロゲンジドと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223号、同54-74728号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号及び同63-58440号の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与える。

【0117】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有機染料以外に他の染料を用いることができる。好適な染料としては、塩形成性有機染料の他に、油性染料と塩基性染料を挙げることができる。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505（以上オリエント化学工業（株）製）、ピクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレット（CI42555）、メチルバイオレット（CI42535）、エチルバイオレット、ローダミンB（CI145170B）、マラカイトグリーン（CI42000）、メチレンブルー（CI52015）等を挙げることができる。また、特開昭62-293247号公報に記載されている染料は画像の着色剤として特に好ましい。これらの染料は、画像形成層全固形分に対し、0.01～10重量%、好ましくは0.1～3重量%の割合で画像形成層中に添加することができる。

【0118】可塑剤としては、ブチルフタリル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル、アクリル酸又はメタクリル酸のオリゴマー及びポリマー等が用いられる。

【0119】上記した、有機物からなるアブレーション

ポジ型画像形成層、サーマルポジ型画像形成層およびサーマルネガ型画像形成層は、通常、各成分を溶媒に溶かして、親水性表面を有する金属層上に塗布することにより製造することができる。ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メトキシ-2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N、N-ジメチルアセトアミド、N、N-ジメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、 γ -ブチラクトン、トルエン等を挙げることができるがこれに限定されるものではない。

【0120】これらの溶媒は単独で又は混合して使用される。溶媒中の上記成分（添加剤を含む全固形分）の濃度は、好ましくは1～50重量%である。また塗布、乾燥後に得られる塗布量（固形分）は、用途によって異なるが、平版印刷版用原版についていえば一般的に0.5～5.0 g/m²が好ましい。なお、塗布液中には、塗布性を良好化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。添加量は、好ましくは画像形成層の0.01～1重量%、より好ましくは0.05～0.5重量%である。塗布方法としては、種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。

【0121】〔製版方法〕次に、平版印刷版用原版を用いた平版印刷版の製版方法について説明する。上記した感熱型画像形成層を有する平版印刷版用原版は、例えば、熱記録ヘッドなどにより直接画像様に感熱記録を施したり、波長760～1200 nmの赤外線を放射する固体レーザー又は半導体レーザー、あるいは赤外線灯を用いたり、あるいはキセノン放電灯などによる高照度の紫外線又は可視光線のフラッシュ露光を行うなどの方法で画像露光される。画像の書き込みは、面露光方式、走査方式のいずれでもよい。前者の場合は、赤外線照射方式や、キセノン放電灯の高照度の短時間光を原版上に照射して光・熱変換によって熱を発生させる方式である。赤外線灯などの面露光光源を使用する場合には、その照度によっても好ましい露光量は変化するが、通常は、印刷用画像で変調する前の面露光強度が0.1～10 J/cm²の範囲であることが好ましく、0.3～1 J/cm²の範囲であることがより好ましい。

【0122】後者の場合には、赤外線成分を多く含むレーザー光源を使用して、レーザービームを画像で変調して原版上を走査する方式が行われる。レーザー光源の例

として、半導体レーザー、ヘリウムネオンレーザー、ヘリウムカドミウムレーザー、YAGレーザーを挙げることができる。ピーク出力が1000W、好ましくは2000Wのレーザーを照射するのが好ましい。この場合の露光量は、印刷用画像で変調する前の面露光強度が0.1~10J/cm²の範囲であることが好ましく、0.3~1J/cm²の範囲であることがより好ましい。画像露光された平版印刷版用原版は、露光後に現像し、更に必要であればガム引きを行ったのち、印刷機に版を装着し印刷を行うこともできる。また、露光後ただちに

(現像工程を経ずに)印刷機に版を装着し印刷を行うこともできる。この場合は、湿し水等により、加熱部あるいは露光部が膨潤し、印刷初期に膨潤部が除去され、平版印刷版が形成される。即ち、本発明の平版印刷版用原版を使用する製版方法では、特に現像処理を経ることなく平版印刷版を製版し得る。ここでいう現像とは、水或いは水を主成分とするpH2以上の現像液により現像することを指す。

【0123】現像を行う場合も、現像処理を行わない場合も、露光後に加熱処理を行うことが記録時の感度向上

の観点から好ましい。加熱処理の条件は、80~150℃の範囲内で10秒~5分間行うことが好ましい。即ち、この加熱処理を施すことにより、レーザー照射時、記録に必要なレーザーエネルギーを減少させることができる。このような処理によって得られた本発明の平版印刷版用原版は現像されるかあるいは現像工程を経ずにそのままオフセット印刷機等にかかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

【0124】

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(実施例1~8および比較例1~6：サーマルポジ型画像形成層)

支持体の作成方法
金属基板として0.24mmの厚みのアルカリ脱脂処理済みのアルミニウム板を使用し、以下の処理を順に行った。

【0125】1) 機械的粗面化処理方法

0.9号ナイロンブラシにてスラリー状の研磨剤(平均粒径15μm程度のパミス)を供給しながら、回転数150rpmで研磨を行った。

2) 化学的溶解処理方法 i

苛性ソーダの濃度20wt%一定とし、温度40℃で処理時間はRaが0.3μmになるように調整した。その後、10秒流水にて水洗後、硫酸濃度120g/リットル、液温50℃、10秒間浸漬し、デスマット処理をおこなった。Raの計測値は、0.3±0.05μm(標*

[A型下塗り剤]

β-アラニン

メタノール

*準偏差)であった。

3) 電解粗面化処理方法

特開平3-79799号公報の電源波形を使い、硝酸濃度12g/リットル、アルミニウム濃度を6g/リットルの濃度に設定し、液温60℃として陽極側の電流密度をピット個数が1.2~91個/mm²の範囲になるように設定した。その後水洗した。ピット個数はSEM観察の結果70±20個/mm²であった。なお、比較例6においては、この電解粗面化処理を行わないものとした。

【0126】4) 化学的溶解処理方法 ii

苛性ソーダの濃度20wt%一定とし、温度40℃で処理時間は1.3g/m²になるように調整した。その後、10秒流水にて水洗後、硫酸濃度120g/リットル、液温50℃、10秒間浸漬し、デスマット処理をおこなった。

5) 陽極酸化処理方法

下記表1に示すような硫酸濃度で、液温50℃にて、特開平10-109480号公報の図4の装置で、表1に示す電流密度の直流電源を用いて表1に示す陽極酸化皮膜量となるように時間を調整し、被膜を生成させた、水洗した。Raの計測値は、0.3±0.05μm(平均±標準偏差)であった。皮膜量はJIS-H8680-7(皮膜重量法)で測定した。

6) 封孔処理方法

上記陽極酸化処理を施したアルミニウム板を沸騰水中に60秒間浸漬することにより封孔処理を行い、基板[A]を作製した。なお、実施例7においては、沸騰水中に添加剤として0.1wt%NaF、10wt%NaH₂PO₄を含有するもので処理し、比較例1においては、この封孔処理を行わないものとした。

【0127】7) 下塗り層の形成方法

上記基板[A]に3号珪酸ソーダ(Na₂O:SiO₂=1:3)珪酸ナトリウム濃度1wt%の水溶液にて20℃で10秒間処理し、水洗し、基板[B]を作製した。珪酸ナトリウムの被覆量は市販の蛍光X線分析装置によって検量線法にて定量分析をおこなった結果、珪酸としては6mg/m²、珪酸ナトリウムとしては8mg/m²であった。検量線用試料は、X線照射面積全面に3号珪酸ソーダを適量水希釈して一定容量滴下して広げて乾燥し、作製した。さらに上記基板[B]をpH3の硝酸水溶液にて20℃にて10秒間処理し、水洗して、基板[C]を作製した。上記基板[C]の表面に、下記に示した組成のA型下塗り剤を塗布し、80℃で15秒間乾燥した。乾燥後の被覆量は15mg/m²であった。

【0128】

0.3g

100g

【0129】8) 画像形成層の形成方法

次に、上記のごとく処理された基板上下に下記画像形成層塗布液(処方A1+処方B1)を塗布することにより画像形成層を設けた。即ち、ヒートモードCTP用ポジ型画像形成層塗布液(処方A1)を乾燥後の塗膜塗布量1.4g/m²となるように塗布乾燥(乾燥条件100℃2分間)させた。その後、画像形成層塗布液(処方B1)を塗布し、乾燥後の画像形成層塗布液の合計(A1+B1)の塗布量を2.0g/m²とした。

【0130】(合成例1:共重合体I) 攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた500ml三ツ口フラスコにメタクリル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エチル39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル200mlを入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.36モル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合物を攪拌した。この反応混合物に、p-アミノベンゼンスルホンアミド51.7g(0.30モル)を加え、油浴にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500mlでスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することによりN-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミドの白色固体が得られた(収量46.9g)。

【0131】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた100ml三ツ口フラスコに、N-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミド5.04g(0.0210モル)、メタクリル酸エチル2.05g(0.0180モル)、アクリロニトリル1.11g(0.021モル)及びN,N-ジメチルアセトアミド20gを入れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌した。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製)0.15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN-(p-アミノスルホンルフェニル)メタクリルアミド5.04g、メタクリル酸エチル2.05g、アクリロニトリル1.11g、N,N-ジメチルアセトアミド20g及び「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得られた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより15gの白色固体状の共重合体Iを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによりこの共重合体Iの重量平均分子量(ポリスチレン標準)を測定したと

ころ53,000であった。

【0132】画像形成層塗布液(処方A1)

合成例1の共重合体I 0.75g、シアニン染料A 0.04g、p-トルエンスルホン酸0.002g、テトラヒドロ無水フタル酸0.05g、ビクトリアピユアブルー(BOHの対アニオンを1-ナフトレンスルホン酸アニオンにした染料)0.015g、フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)0.02g、γ-ブチラクトン8g、メチルエチルケトン7g、1-メトキシ-2-プロパノール7g。

【0133】画像形成層塗布液(処方B1)

m, p-クレゾールノボラック(m/p比=6/4、重量平均分子量4000)0.25g、シアニン染料A 0.05g、ステアリン酸n-ドデシル0.02g、フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)0.05g、メチルエチルケトン7g、1-メトキシ-2-プロパノール7g。

【0134】9) レーザー照射条件

市販の露光機:クレオ社製のトレンドセッター3244を用いて露光を行った。露光条件は出力0.5W、波長830nm、ビーム径17μm(1/e²)、主走査速度5m/sに設定した。

10) クリア感度評価方法

平版印刷版用原版の版面にレーザーの照射出力を変えて全面露光し、LH-DP現像液(富士写真フイルム(株)製、1:7.8希釈)の新液で現像した。現像後の平版印刷版用原版をマクベス濃度計(設定:青色)で濃度の変化を計測し、縦軸をマクベス濃度、横軸をレーザーの出力とした場合の相関図の変化点(感光層が完全に無くなって支持体の色になる点)をクリア感度と見做し感度評価を行った。

【0135】11) 印刷評価方法

上記の様にレーザー照射により画像露光した平版印刷版用原版を、富士写真フイルム(株)製現像液DP-4、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機(富士写真フイルム(株)製:「PSプロセッサ900VR」)を用いて現像した後、得られた平版印刷版を印刷機に装着して印刷を行った。印刷機としては、ハリス菊半単色機(ハリス(株)製)を用い、インキとしてGeos墨(大日本インキ化学工業(株)製)、湿し水として、湿し水EU-3(富士写真フイルム(株)製)を1:100に水で希釈したもの90vol%とイソプロパノール10vol%の混合物をそれぞれ用いて、上質紙上に印刷をおこなった。

【0136】(汚れ性能評価方法) 印刷開始から500枚印刷後に、印刷機を一時停止させて、印刷機のブラケット部分のインキを日東電工製PETテープにて写し取り、非画像部のインキによる汚れ具合を目視にて評価

した。

(残色性能評価方法) 現像後、非画像部に残存している染料の量を市販の分光光度計にて、相対評価した。

(評価基準) 残色、汚れ共に○以上を印刷版、印刷物許容レベルとした。刷了枚数に関しては△以上を印刷版、印刷物許容レベルとした。従って、汚れが△以下になった時点を刷了と判定し、その時点での印刷枚数を刷了枚数とした。

【0137】なお、実施例1～4は硫酸濃度を一定にして電流密度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例*10

*5～7は電流密度を一定にして硫酸濃度をvarえて処理した場合の結果を示す。実施例8は封孔処理液に添加剤を添加した場合の結果を示す。比較例1は電流密度が低すぎる場合。比較例2は電流密度が高すぎる場合。比較例3は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例4は硫酸濃度が高すぎる場合。比較例5は封孔処理を行わなかった場合。比較例6は電解粗面化処理を行わなかった場合。それぞれの結果を以下、表1にまとめる。

【0138】

【表1】

表1

	電解粗面化処理	陽極酸化処理			封孔処理		クリア感度 [mJ/cm ²]	汚 れ	刷 了 枚 数	残 色
		電流密度 [A/dm ²]	硫酸濃度 [g/L]	皮膜量 [g/m ²]	処理	添加剤				
実施例1	有り	1	300	2.8	有り	無し	75	○	○	○
実施例2	有り	5	300	2.8	有り	無し	80	○	◎	○
実施例3	有り	10	300	2.8	有り	無し	85	○	◎	○
実施例4	有り	30	300	2.8	有り	無し	90	○	◎	○
実施例5	有り	5	300	2.8	有り	無し	80	○	◎	○
実施例6	有り	5	400	2.8	有り	無し	75	○	◎	○
実施例7	有り	5	500	2.8	有り	無し	70	○	◎	○
実施例8	有り	5	300	2.8	有り	有り	80	◎	◎	◎
比較例1	有り	0.5	300	2.8	有り	無し	70	×	×	×
比較例2	有り	35	300	2.8	有り	無し	100	○	△	△
比較例3	有り	5	250	2.8	有り	無し	80	○	◎	×
比較例4	有り	5	550	2.8	有り	無し	75	×	×	×
比較例5	有り	5	300	2.8	無し	無し	100	×	×	×
比較例6	無し	5	300	2.8	有り	無し	80	×	×	○

【0139】汚れ：◎；全く汚れない、○；少し汚れる、△；汚れる、×；かなり汚れる、××；全面汚れる
残色：◎；全く認められない、○；少し認められる、△；有り、×；かなり多い、××；非常に多い
刷了枚数：◎；3万枚以上、○；3万枚未満1万枚以上、△；1万枚未満3千枚以上、×；3千枚未満100枚越え、××；100枚以下

【0140】(実施例9～16および比較例7～12：サーマルネガ型画像形成層) 封孔処理方法までは実施例1～8および比較例1～6に準じ、下記表2の通りとした。

B型下塗りの形成方法

下記組成のB型下塗り剤を乾燥後の塗膜被覆量が4mg/m²となるように塗布乾燥させた。

【0141】

B型下塗り剤

40

※

画像形成層塗布液(処方C)

- ・光または熱によって酸を発生する下記化合物 0.2g
- ・酸により架橋する下記架橋剤(フェノール誘導体) 0.7g
- ・バインダー(丸善石油化学(株)製のポリビニルフェノール「マルカリンカーMS-4P」) 1.5g
- ・赤外線吸収剤NK-3508(商品名)(日本感光色素研究所(株)製) 0.15g
- ・その他添加剤
ビクトリアピュアブルーBO(C.I.44040) 0.05g

※β-アラニン

0.05g

アミノエチルホスホン酸

0.05g

フェニルホスホン酸

0.05g

メタノール

40g

水

60g

【0142】画像形成層の形成方法

上記のB型下塗り剤を塗布した基板上に下記画像形成層塗布液(処方C)を塗布バーにて塗布し、100℃オーブンで1分間、乾燥させた。塗布液の塗布前後の厚みをマイクロメータで10点計測し平均した結果、サーマルネガ型画像形成層(処方C)膜厚は平均1.5μm、標準偏差0.8μmであった。塗布液の塗布前後の重量変化と比重から算出した厚みは、1.7μmであった。これを平版印刷版用原版とした。


【0143】

57	58
フッ素系界面活性剤（メガファックF-177、 大日本インキ化学工業（株）製）	0.06 g
・溶剤	
メチルエチルケトン	15 g
1-メトキシ-2-プロパノール	5 g
メチルアルコール	7 g


【0144】

* * 【化18】

光または熱によって酸を発生する化合物



酸により架橋する架橋剤



【0145】レーザー照射条件及び現像条件
得られた平版印刷版用原版を各々、波長1064nmの赤外線を発する固体レーザーの連続発振YAGレーザー（最大光出力0.724W）で露光した。走査速度120cm/s、1/e²ビーム直径：D=35μm（ビームプロファイルは良好なガウス分布であったのでガウス分布近似し、ピーク最大強度の1/e²光出力の位置をビーム直径とした。）で露光した後、140℃に温度設定したオープン内で45秒間加熱処理した。その後、加 30
熱処理されたサンプルを浸漬型現像槽を有する市販の自※

アルカリ現像処理液の組成

・D-ソルビット	2.5重量%
・水酸化ナトリウム	0.85重量%
・ジエチレントリアミンペンター（メチレンホスホン酸）	0.05重量%
5Na塩	
・水	96.6重量%

【0147】クリア感度、印刷評価方法は、現像条件等を上記の通りにした以外は、実施例1～8および比較例1～6と同じ方法でおこなった。

【0148】実施例9～12は硫酸濃度を一定にして電流密度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例13～15は電流密度を一定にして硫酸濃度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例16は封孔処理液に添加剤

※動現像機PS-900NP（富士写真フイルム（株）製）を用いて現像処理を行った。このPS-900NPの現像処理槽には、下記組成のアルカリ現像処理液（pH約13）が20リットル仕込まれ、現像処理液の温度は30℃に保温してあった。PS-900NPの第2浴目には、水道水を8リットル、第3浴目には、FP2W（富士写真フイルム（株）製）：水=1：1で希釈したフィニッシングガム液を8リットル仕込んだ。

【0146】

40

を添加した場合の結果を示す。比較例7は電流密度が低すぎる場合。比較例8は電流密度が高すぎる場合。比較例9は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例10は硫酸濃度が高すぎる場合。比較例11は封孔処理を行わなかった場合。比較例12は電解粗面化処理を行わなかった場合。それぞれの結果は以下の表2のようになった。

【表2】

表 2

	電解粗面処理	陽極酸化処理			封孔処理		クリア感度 [mJ/cm ²]	汚れ	刷了枚数	残色
		電流密度 [A/dm ²]	硫酸濃度 [g/リットル]	皮膜量 [g/m ²]	処理	添加剤				
実施例 9	有り	1	300	2.8	有り	無し	115	○	○	○
実施例 10	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	○	◎	○
実施例 11	有り	10	300	2.8	有り	無し	130	○	◎	○
実施例 12	有り	30	300	2.8	有り	無し	135	○	◎	○
実施例 13	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	○	◎	○
実施例 14	有り	5	400	2.8	有り	無し	115	○	◎	○
実施例 15	有り	5	500	2.8	有り	無し	105	○	◎	○
実施例 16	有り	5	300	2.8	有り	有り	120	○	◎	○
比較例 7	有り	0.5	300	2.8	有り	無し	105	×	×	×
比較例 8	有り	35	300	2.8	有り	無し	150	○	△	△
比較例 9	有り	5	250	2.8	有り	無し	115	○	◎	△
比較例 10	有り	5	550	2.8	有り	無し	115	×	×	×
比較例 11	有り	5	300	2.8	無し	無し	150	×	×	×
比較例 12	無し	5	300	2.8	有り	無し	120	×	×	○

【0149】汚れ：◎；全く汚れない、○；少し汚れる、△；汚れる、×；かなり汚れる、××；全面汚れる
残色：◎；全く認められない、○；少し認められる、△；有り、×；かなり多い、××；非常に多い
刷了枚数：◎；3万枚以上、○；3万枚未満1万枚以上、△；1万枚未満3千枚以上、×；3千枚未満100枚越え、××；100枚以下

【0150】（実施例17～24および比較例13～18：アブレーションポジ型画像形成層）封孔処理方法までは実施例1～8および比較例1～6に準じ、下記表3の通りとした。

【0151】画像形成層の形成方法

上記封孔処理を行って支持体上にアブレーション型の画像形成層塗布液を塗布乾燥させた。即ち、下記画像形成層塗布液（処方D）を塗布バーにて塗布し、120℃オープンで1分間、乾燥させた。画像形成層（処方D）の塗布前後の厚みをマイクロメータで10点計測し平均した結果、画像形成層（処方D）膜厚は平均1μm±標準偏差0.8μmであった。画像形成層の塗膜形成前後の重量変化と比重から算出した厚みは、1μmであった。

画像形成層塗布液（処方D）

ベヘン酸：5mg、PMMA：41mg（アルドリッチ、平均分子量996000（GPC））、Cyabsorb IR-165（American Cyanamid 40

id）：8mgを13ccクロロホルムに溶解し、画像形成層塗布液（処方D）を作成した。

【0152】レーザー露光条件

連続発振YAGレーザー（波長1,064μm）、レーザー光最大出力0.724W、走査速度120cm/s、1/e²ビーム直径35μm（ビームプロファイルは良好なガウス分布であったのでガウス分布近似し、ピーク最大強度の1/e²光出力の位置をビーム直径とした。）

クリア感度、印刷評価方法は、現像処理を行わない以外は、実施例1～8および比較例1～6と同じ方法でおこなった。

【0153】実施例17～20は硫酸濃度を一定にして電流密度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例21～23は電流密度を一定にして硫酸濃度をvarえて処理した場合の結果を示す。実施例24は封孔処理液に添加剤を添加した場合の結果を示す。比較例13は電流密度が低すぎる場合。比較例14は電流密度が高すぎる場合。比較例15は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例16は硫酸濃度が高すぎる場合。比較例17は封孔処理を行わなかった場合。比較例18は電解粗面化処理を行わなかった場合。それぞれの結果は以下の表3のようになった。

【0154】

【表3】

表3

	電解粗面処理	陽極酸化処理			封孔処理		クリア感度 [mJ/cm ²]	汚れ	刷了枚数	残色
		電流密度 [A/cm ²]	硫酸濃度 [g/l]	皮膜量 [g/m ²]	処理	添加剤				
実施例17	有り	1	300	2.8	有り	無し	115	○	○	○
実施例18	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	○	◎	○
実施例19	有り	10	300	2.8	有り	無し	130	○	◎	○
実施例20	有り	30	300	2.8	有り	無し	135	○	◎	○
実施例21	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	○	◎	○
実施例22	有り	5	400	2.8	有り	無し	115	○	◎	○
実施例23	有り	5	500	2.8	有り	無し	105	○	◎	○
実施例24	有り	5	300	2.8	有り	有り	120	○	◎	○
比較例13	有り	0.5	300	2.8	有り	無し	105	×	×	×
比較例14	有り	35	300	2.8	有り	無し	150	×	×	×
比較例15	有り	5	250	2.8	有り	無し	115	×	×	×
比較例16	有り	5	550	2.8	有り	無し	115	×	×	×
比較例17	有り	5	300	2.8	無し	無し	150	×	×	×
比較例18	無し	5	300	2.8	有り	無し	120	×	×	×

【0155】汚れ：◎；全く汚れない、○；少し汚れる、△；汚れる、×；かなり汚れる、××；全面汚れる
残色：◎；全く認められない、○；少し認められる、△；有り、×；かなり多い、××；非常に多い
刷了枚数：◎；3万枚以上、○；3万枚未満1万枚以上、△；1万枚未満3千枚以上、×；3千枚未満100枚越え、××；100枚以下

【0156】

*

【発明の効果】本発明に係わる平版印刷版用原版は、電解粗面化処理後に、平均電流密度1～30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300～500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体金属支持体を用いることにより、感度、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能を良化することができた。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA12 AB03 AC08
AD01 AD03 CC20 DA18 DA20
EA01 FA10 FA17 FA19
2H096 AA07 AA08 BA16 BA20 CA01
CA03 CA20 EA04 GA08 GA45
2H114 AA04 AA22 AA23 AA24 BA01
DA04 DA25 DA26 DA32 DA52
DA73 DA78 EA03 EA04 GA03
GA05 GA06 GA08 GA09 GA34
GA38